

AKATEK

by
KIVANÇ
Group



DIŐ KUMAŐLAR											
Kod	İsim	Karıřım	Dokuma Tipi	EN ISO 11612				EN ISO 11611	EN 614822-1-2	EN 614822-1-1	EN 1149-3 EN 1149-5
				A	B	C	F				
DOKUMA											
305	Fire-Blocker 155 g/m ²	%93 Meta-Aramid, %5 Para-Aramid, %2 Antistatik	1/1 Bezayađı	A1-A2	B1	C1	F1				v
335	Fire-Blocker 200 g/m ²	%93 Meta-Aramid, %5 Para-Aramid, %2 Antistatik	2/1 apraz	A1-A2	B1	C1	F1		Seviye 1	7,5 cal/cm ²	v
380	Fire-Blocker 220 g/m ²	%93 Meta-Aramid, %5 Para-Aramid, %2 Antistatik	2/2 apraz	A1-A2	B1	C1	F1		Seviye 1	8,2 cal/cm ²	v
345	Body-Guard 160 g/m ²	%55 Viscose FR, %44 Meta-Aramid, %1 Antistatik	1/1 Bezayađı	A1-A2	B1	C1	F1		Seviye 1		v
342	Body-Guard 250 g/m ²	%55 Viscose FR, %44 Meta-Aramid, %1 Antistatik	2/1 apraz	A1-A2	B1	C1	F1	Seviye 1	Seviye 1	8,7 cal/cm ²	v
386	Fire Resist 195 g/m ²	%75 Meta-Aramid, %23 Para-Aramid, %2 Antistatik	2/1 apraz	A1-A2	B1	C1	F1				v
392	Fire Resist 195 g/m ²	%75 Meta-Aramid, %23 Para-Aramid, %2 Antistatik	2/1 Ripstop	A1-A2	B1	C1	F1				v
383	Multi Barrier 220 g/m ²	%50 Viscose FR, %49 Meta-Aramid, %1 Antistatik	2/1 apraz	A1-A2	B1	C1	F1		Seviye 1		v
379	Arc Stop 225 g/m ²	%70 Aramid, %28 Viscose FR, %2 Antistatik	2/1 apraz	A1-A2	B1	C1	F1	Seviye 1	Seviye 1	7,0 cal/cm ²	v
ÖRME											
321	Fire-Blocker 165 g/m ²	%93 Meta-Aramid, %5 Para-Aramid, %2 Antistatik	Pike	A1-A2	B1	C1	F1		Seviye 1		v
322	Fire-Blocker 250 g/m ²	%93 Meta-Aramid, %5 Para-Aramid, %2 Antistatik	İnterlok	A1-A2	B1	C1	F1				v
351	Body-Guard 220 g/m ²	%55 Viscose FR, %44 Meta-Aramid, %1 Antistatik	Süprem	A1-A2	B1	C1	F1				v
356	Body-Guard 270 g/m ²	%55 Viscose FR, %44 Meta-Aramid, %1 Antistatik	Kee	A1-A2	B1	C1	F1				v
326	Para-Vis 180 g/m ²	%78 Viscose FR, %20 Para-Aramid, %2 Antistatik	Süprem	A1-A2	B1	C1	F1		Seviye 1		v
327	Para-Vis 230 g/m ²	%78 Viscose FR, %20 Para-Aramid, %2 Antistatik	Süprem	A1-A2	B1	C1	F1	Seviye 1	Seviye 1		v

AKSESUARLAR				
Kod	İsim	En	Ađırlık	Karıřım
8000	Elastik Kumaő 400 g/m ²	66 cm	400 g	%93 Meta-Aramid, %5 Para-Aramid, %2 Antistatik kumaőa dikilmif %50 Aramid, %50 Viscose FR i Astar ve elastan kumaő
8001	Örgü Bileklik	8 cm	51 g	%100 Para-Aramid
8002	Örgü Bileklik	8 cm	55 g	%91 Meta-Aramid, 5% Para-Aramid, %2 Elastan, %2 Antistatik
8003	Dar Dokuma	1,9 cm	15 g	%93 Meta-Aramid, 5% Para-Aramid, %2 Antistatik
8004	Dar Dokuma	2,5 cm	17 g	%93 Meta-Aramid, 5% Para-Aramid, %2 Antistatik
8005	Dar Dokuma	4 cm	35 g	%100 Para-Aramid
8006	Dar Dokuma	4 cm	23 g	%100 Meta-Aramid
8007	Dar Dokuma	2 cm	8 g	%100 Meta-Aramid

AKATEK

by
KIVANÇ
Group



DİĞER KATMANLAR		
Kod	İsim	Karışım
NONWOVEN		
3000	Nonwoven sujeti 85 g/m ²	%85 Meta-Aramid, %15 Para-Aramid
3001	Nonwoven sujeti 55 g/m ²	%85 Meta-Aramid, %15 Para-Aramid
3002	Nonwoven iğnelenmiş keçe 130 g/m ²	%100 Meta-Aramid
NEM BARIYERİ		
4000	Nem Bariyeri 90 g/m ²	Isıya dayanıklı nonwovena lamine edilmiş PU Membran
4001	Nem Bariyeri 125 g/m ²	Isıya dayanıklı nonwovena lamine edilmiş PU Membran
4002	Nem Bariyeri 125 g/m ²	Isıya dayanıklı nonwovena lamine edilmiş ePTFE bicomponent Membran
4003	Nem Bariyeri 165 g/m ²	Isıya dayanıklı 3D nonwovena lamine edilmiş ePTFE bicomponent Membran
4004	Nem Bariyeri 85 g/m ²	Örgü polyester kumaşa lamine edilmiş PU Membran
ISI BARIYERİ		
5000	Isı Bariyeri 205 g/m ²	Aramid nonwovena kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR İç Astar
5001	Isı Bariyeri 195 g/m ²	Aramid nonwovena kapitone edilmiş (%93 Meta-Aramid, %5 Para-Aramid, %2 Antistatik) İç Astar
5002	Isı Bariyeri 220 g/m ²	İki kat Aramid nonwovena kapitone edilmiş (%93 Meta-Aramid, %5 Para-Aramid, %2 Antistatik) İç Astar
5003	Isı Bariyeri 250 g/m ²	Aramid keçeeye kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR İç Astar
5004	Isı Bariyeri 380 g/m ²	Üç kat Aramid keçeeye kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR İç Astar
5005	Isı Bariyeri 510 g/m ²	Üç kat Aramid keçeeye kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR İç Astar
İÇ ASTAR		
6000	İç Astar 120 g/m ²	%50 Aramid, %50 Viscose FR
6001	İç Astar 110 g/m ²	%93 Meta-Aramid, %5 Para-Aramid, %2 Antistatik

Head Office

İkitelli OSB Aykosan Sanayi Sitesi 2.Kısım 5.Ada C Blok 34490
Başakşehir / İSTANBUL / TURKEY
Tel : +90 (212) 407 04 13 Pbx
Fax: +90 (212) 671 99 26

Antalya Factory

Organize Sanayi Bölgesi
1.Kısım 1.Cadde No:23 07190
Döşemealtı / ANTALYA / TURKEY